

KARIN PRIMER®**KBK 01011**

İlk Yayın Tarihi : 19.03.2012

Rev. Tarihi / Rev No : -

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ**KARTALLAR BOYA****1. ÜRÜNÜN ve ÜRETİCİSİNİN TANITIMI**

Ürün Adı	Karin Primer
Ürünün Alternatif İsimleri	Silikonlu İç Cephe Astarı
Ürün Tanıtımı – Kullanım Alanı	Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon takviyeli, su ile inceltilebilir, ham beton ve sıva yüzeylerin doyurulması amacıyla kullanılan, KBK iç cephe boyalarının yüzeylere tutunma özelliğini geliştiren astardır.
Üretici Bilgileri	Kartallar Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi Köşklüçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi, No:136, 41400 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE
Ürünle ilgili Bilgi Hattı	Pazartesi-Cumartesi (08:30 – 18:00) Tel: 0262 641 49 67 Fax : 0262 641 49 68
Acil Durumlarda Aranacak Hat	Uludağ Üniversitesi Zehir Danışma Merkezi (7/24) – 0224 442 82 93

2. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Reçine Tipi	Akrilik Kopolimer
Renk	Şeffaf veya Beyaz
Parlaklık	Mat & Yarım Mat
Yoğunluk	1,10±0,05 g/cm ³ (ASTM D 1475)
Hacimce Katı Madde Oranı	%30±2 (ASTM D 2697)
İnceltici Tipi / Ürün Kodu	Ürün inceltirmeden kullanılmaktadır.
İnceltme Oranı	-
VOC Miktarı	10.2 g/L (ASTM D 3960)
Komponent Tipi / Ürün Kodu	-
Komponent Karışım Oranı	-
Karışımın Ömrü	-
Kuru / Islak Isı Direnci	-

3. YÜZEY HAZIRLIĞI

Karin Primer, genellikle ham yüzeyler üzerine ilk kat olarak önerilmektedir. Uygulama yapılacak yüzeylerin; yağ, kir, toz, pas, gres, tuz vb. tüm yüzey kirlleticilerinden tamamen arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Yeni boyanacak brüt beton, sıva yüzeyler, alkali kimyasallar ihtiva edebileceğinden düşük basınçlı ılık su ile yıkanmalıdır. Yüzeylerde bulunan derin çatlaklar “V” şeklinde yanılarak uygun tamir harç veya macunları ile doldurulduktan sonra ince diş kuru zımparalar yardımıyla tesviye edilmelidir. Karin Primer uygulamasına başlanmadan önce, tamiratlarda kullanılan macun veya harçların tamamen kurumuş olduklarından emin olunmalıdır.

4. ÖNERİLEN BOYAMA SİSTEMİ, YAŞ/KURU FİLM KALINLIKLARI & TEORİK YAYILMA

Önerilen Boyama Sistemi	Ürünün, 20µ/kat kuru film kalınlığı verecek minimum bir kat olarak uygulanması önerilir.
Yaş Film Kalınlığı	60-70µ
Kuru Film Kalınlığı	18-21µ
Teorik Yayılma Oranı	14-16 m ² /L - 20µ kuru tek kat

5. UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Fırça	Önerilmez
Rulo	Önerilir
Sprey	Ürün, airless sprej ve konvansiyonel sprej ekipmanları ile de uygulanabilmektedir. Konvansiyonel sprej uygulamalarında 1-1,2mm nozullar, airless sprej uygulamalarında 0,011”-0,013” nozullar kullanılır.

6. UYGULAMA ORTAMI ŞARTLARI

Yapılacak uygulamalar boyunca uygulama yüzeyi sıcaklığı, havanın içerdiği nemin yoğunlaşarak yüzey üzerine düşeceği sıcaklıktan (Dew Point) en az 3°C yüksek olmalıdır. Ürünün, kurumasını etkin bir biçimde gerçekleştirmesi açısından uygulama ortamları iyi havalandırılmalıdır. Uygulama ortamında bağıl nem oranı maksimum %80 olmalıdır.

7. KURUMA SÜRELERİ

Yeterli havalandırma (Hava sirkülasyonu optimize edilmiş iç mekanlar), önerilen film kalınlıklarına bağlı kalınması ve uygun ortam sıcaklıklarında çalışılması koşuluyla ürünün kuruma ve yeni bir kat uygulamaya elverişli hale gelme süreleri aşağıdaki gibi öngörülmektedir.

Yüzey Sıcaklığı	10°C	20°C	35°C
Toz Tutmama Süresi	2 Saat	1 Saat	45 Dakika
Sert Kuruma Süresi	6 Saat	4 Saat	2 Saat
Tam Kuruma Süresi	12 Saat	8 Saat	6 Saat
Minimum Yeniden Boyama Süresi	4 Saat	2 Saat	1 Saat
Maksimum Yeniden Boyama Süresi	24 Saat	18 Saat	12 Saat

8. AMBALAJ & DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalaj Kapasiteleri	7,5L ve 15L plastik kovalarda
Depolama Ortamı Şartları	Depolama alanları; iyi havalandırılan, yüksek ısıya, direkt güneş ışınlarına maruz olmayan, sıcaklığın 5-35°C arasında tutulduğu kapalı yerler olmalıdır.
Raf Ömrü	Ürün ancak kendi ambalajında ve kapağı açılmamak koşuluyla saklandığında 1 yıldır.

9. ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK

Ürün inceltilmiş veya ambalajdaki ilk halinde olsun kesinlikle su giderlerine dökülmemelidir. Boş ürün ambalajları doğaya bırakılmamalıdır.

10. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI & EMNİYETLİ UYGULAMA ÖNLEMLERİ

Kişisel Koruma Türü	Açıklamalar – Yapılması Gerekenler
Solunum Sistemi	Ürünün sprey yöntemleri ile uygulanması esnasında, sertifikalı toz maskeleri kullanılır.
Eİ	Ürünün uygulanması boyunca koruyucu eldivenler kullanılmalıdır.
Cilt	Doğal liflerden üretilmiş koruyucu iş elbiseleri kullanılmalıdır. Bu elbiselerin cildi ortamdaki tamamen izole edecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
Göz	Gözler, ürün sıçramasına karşı korunmalıdır.
Hijyenik Tedbirler	Ürünü uyguladıktan sonra, yemek yemeden, sigara kullanmadan, tuvaletleri kullanmadan önce ve gün sonunda mutlaka ellerinizi yıkayın.
Mühendislik Tedbirleri	-

11. NOTLAR

Ürünün kullanımıyla ilgili saha desteği ve/veya güvenlik bilgi föyü talepleriniz için lütfen firmamızla irtibata geçiniz. Bu teknik föy içeriği, ar-ge çalışmalarımız ve teknolojik gelişmelerden bağımsız olmadığından zaman içerisinde değişiklik arz edebilir.



KARTALLAR BOYA ve KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Köşklüçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi, No : 136, 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Tel&Fax : +90 262 641 49 67 E : info@kartallarboya.com W : www.kartallarboya.com